

PRODUKTTYP Tvåkomponents epoxiplast, innehåller ej lösningsmedel, torrhalt 100%, ger en ofärgad, blank och tät yta.

ANVÄNDNINGSMÅL Bindemedel för fogfria ESD beläggningar med infärgad kvartssand.

EGENSKAPER -Lågviskös formulering speciellt anpassad för färgsandsgolv.

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR Användningstemperatur (golvtemperatur) : 15-30 °C.

BRUKSTID Brukstid efter blandning ca 50 min.

HÄRDNINGSTID 8-16 timmar före applicering av beläggning eller målning.
24 timmar för gångtrafik och lättare belastning.
5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE **2 volymdelar ERADUR ESD Binder komp A, (10 liter)**
1 volymdel ERADUR Binder komp B, (5 liter)

ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering.

Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

ÖVRIGA DATA

Draghållfasthet	ca 45 N/mm ² dvs brott i betong.
Tryckhållfasthet	ca 60 N/mm ²
Densitet	bas: 1,10 -härdare: 1,00 -mix: 1,07 gr/cm ³
Viskositet, 25°C	lättflytande ca 0,4 Pa s
Volymtorrhalt	100%
Glans	blank
Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (15 °C)